212 LANKOBLACK FLUIDE

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

LES «PLUS» PRODUIT

- **Protection des fondations et parties enterrées sur sous-enduit**
- **Applicable sur supports secs ou humides**
- **Résiste à l'eau, à l'alcool, à la plupart des acides et bases diluées**

Fabriqué en France

▼ REVÊTEMENT BITUMINEUX D'IMPERMÉABILISATION
Protection des fondations et parties enterrées sur sous-enduit

PROPRIÉTÉS
Emulsion bitumineuse fluide en phase aqueuse prête à l'emploi. Elle forme sur le support un film continu, adhérent, imperméable, évitant la pénétration de l'eau par capillarité et protège le support des eaux agressives.

DOMAINES D'APPLICATION
- Complément d'imperméabilisation des murs de fondation en béton ou maçonneries enduites.
- Protection des ouvrages enterrés.

CARACTÉRISTIQUES
- **Aspect** : liquide noir
- **Densité** : 1,00 ± 0,5
- **Extrait sec** : 54,5 ± 4%
- **Viscosité à 25°C** : 57 ± 3 ku (ASTM D562)

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports
- Elimination des parties friables et non adhérentes.
- Réalisation d'un chanfrein au mortier en pied de murs.
- Nettoyage de toutes traces de boue, poussières, corps gras.
- Humidification de la surface si nécessaire (supports poreux, forte chaleur). La parfaite adhérence est obtenue sur support humide, mais non ruisselant.

Préparation du produit
- Homogénéiser par brassage.

Application du produit
- **212 LANKOBLACK FLUIDE** s'applique sur des supports secs ou humides, en deux couches croisées, à la brosse ou au balai.
- L'application de la deuxième couche doit se faire lorsque la première est sèche.

Nettoyage des outils
- *à l'état liquide* : à l'eau,
- *à l'état sec* : au white spirit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C, par temps de pluie ou de brouillard.
- Ne pas appliquer sur support gelé.
- Ne pas remblayer avant séchage complet.
- Protéger des chocs.
- Ne pas laisser le revêtement exposé au rayonnement solaire.
- Utiliser **212 LANKOBLACK FLUIDE** conformément aux règles de la norme NF P 10-202 (DTU 20.1) concernant le traitement des maçonneries enterrées.
- **212 LANKOBLACK FLUIDE** ne résiste pas à l'eau sous pression.
- Ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles et solvants.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONSOMMATION
- 0,3 à 0,5 litre/m² suivant porosité du support, pour 2 couches.

CONDITIONNEMENT
- Seau de 25 litres.

CONSERVATION
24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE
- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78